

## DESCRIÇÃO

**Argamassa cinza para CHAPISCO de superfícies de concreto e alvenarias e EPS para aplicação com rolo ou com desempenadeira dentada.**

## INDICAÇÕES

Ponte de aderência para superfícies de concreto e alvenarias (blocos cerâmicos / blocos de concreto) e blocos de EPS (lajes) para posterior aplicação de revestimentos de argamassa. Formulada com cimento Portland, aditivos e polímeros pode ser aplicada com rolo ou desempenadeira dentada.

## BENEFÍCIOS

Produto pronto para misturar com água e que não necessita de outros aditivos. De fácil aplicação com rolo de textura ou desempenadeira dentada cria superfície rugosa e de absorção uniforme que facilita a aderência dos revestimentos

## COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, polímeros, aditivos especiais e agregados inertes.

## PROPRIEDADES

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
Retenção de água - (%):	NBR 13.277:2005	✓
Teor de ar incorporado - (%):	NBR 13.278:2005	✓
Densidade no estado fresco - (kg/m <sup>3</sup> ):	NBR 13.278:2005	✓
Aderência aos 28 dias - (Mpa):	NBR 15.258:2005	✓
VOC - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006	Zero

## NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 13 anos

Garantia: 2 anos para fissuras e 5 anos para perda de aderência.

## MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto com rolo de textura ou desempenadeira dentada

## ADIÇÃO DE ÁGUA

Aplicação com rolo (20±1)%. Aplicação com (17±1)%.

## MISTURA E TEMPO EM ABERTO

O produto deverá ser misturado em misturador de eixo horizontal (tipo ANVI) ou misturador portátil (tipo Bosch/Makita), até sua completa homogeneização (normalmente 3 a 5 minutos são suficientes). NUNCA misturar manualmente. Use em até 1 hora após a mistura.

## EMBALAGEM

Sacos plásticos valvulados com 20 kg.

## CORES

Cinza.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA em contato com o solo. O empilhamento é de no máximo de 10 sacos e estocado sobre pallets.

## LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes e umidade superior a 90% e também com temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40° C.

## CURA

Aguardar no mínimo 24 horas e no máximo 28 dias para aplicação da argamassa de revestimento

## NÃO APLICAR

NUNCA usar sobre metal ou madeira ou revestimentos orgânicos

## PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO E CAL.

## CONSUMO ESTIMADO\*

Substrato	kg/m <sup>2</sup> /demão	Demãos
APLICAÇÃO COM ROLO em concreto liso	de 1,2 a 1,5	1
APLICAÇÃO COM ROLO em fachadas	de 1,8 a 2,2	1
APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA DENTADA em concreto liso	de 4,0 a 5,0	1
APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA DENTADA em fachadas	de 5,0 a 7,0	1

\* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

(ABNT-NBR 13.245:2011)

A alvenaria deverá estar encunhada, prumada e isenta de trincas. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART- CLEAN (sanitizante).

## PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO E CAL.

## CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

## CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície, isto é, para obtenção de uniformidade do revestimento recomenda-se a aplicação em trechos delimitados por arestas e detalhes arquitetônicos (frisos e molduras p. ex.); emendas realizadas sem o respeito a esta orientação estão sujeitas a deficiências estéticas.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: [atendimento@artspray.com.br](mailto:atendimento@artspray.com.br)

## NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal  
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

## VISITE NOSSO SITE

[www.artspray.com.br](http://www.artspray.com.br)

## REVISÃO

31/08/2016

**ART-SPRAY**

Eco-Engenharia de Revestimentos

