

SKIMCOAT ESCADARIA

DESCRIÇÃO

Argamassa branca para revestimento texturizado projetado lavável tipo

INDICAÇÕES

Superfícies internas rebocadas, paredes de concreto, gesso liso, dry-wall, etc.

BENEFÍCIOS

Substitui textura acrílica e látex no acabamento de paredes internas texturizadas. Por ser aplicado em uma só demão* reduz prazos e custos.

* Paredes de concreto apresentam emendas de chapas das formas e poros abertos. Por isso ficam melhor acabadas se o produto for aplicado sobre uma demão de SKIM COAT.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland estrutural branco (CPB), cal hidratada, polímeros, aditivos especiais e agregados inertes de até 0,05 mm.

PROPRIEDADES

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
Retenção de água - (%):	NBR 13.277:2005	✓
Teor de ar incorporado - (%):	NBR 13.278:2005	✓
Densidade no estado fresco - (kg/m ³):	NBR 13.278:2005	✓
Aderência aos 28 dias - (Mpa):	NBR 15.528:2010	✓
VOC - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006	Zero

NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 13 anos

Garantia: 2 anos para fissuras e 5 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

Para regularização da base, aplicar o produto com desempenadeira de PVC -80 cm. Após a secagem da aplicar o acabamento com pistola de projeção de texturas.

ADIÇÃO DE ÁGUA

(36±2)%.

MISTURA E TEMPO EM ABERTO

O produto deverá ser misturado em misturador de eixo horizontal (tipo ANVI) ou misturador portátil (tipo Bosch/Makita), até sua completa homogeneização (isento de grumos). Normalmente 3 a 5 minutos são suficientes. NUNCA misturar manualmente. Use em até 1 hora após a mistura.

EMBALAGEM

Sacos plásticos valvulados com 15 kg.

CORES

Branco.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA em contato com o solo. O empilhamento é de no máximo de 10 sacos e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%. Superfícies de concreto devem ser previamente chapiscadas com ART-CHAPISCO.

NÃO APLICAR

NUNCA usar em paredes de blocos cerâmicos. Neste caso usar ARTMASSA ADESIVA.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO E CAL.

ESPESSURA ESTIMADA

Substrato	Espessura (mm)
Parede de blocos furos verticais	1 a 3 mm
Parede de concreto	1 a 2 mm

CONSUMO ESTIMADO*

Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
Parede de blocos furos verticais	2,3 a 2,8	2
Parede de concreto	2,3 a 2,8	2

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

(ABNT-NBR 13.245:2011)

A parede deve estar regularizada e isenta de trincas. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidos com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART- CLEAN (sanitizante).

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície, isto é, para obtenção de uniformidade do revestimento recomenda-se a aplicação em trechos delimitados por arestas e detalhes arquitetônicos (frisos e molduras p. ex.); emendas realizadas sem o respeito a esta orientação estão sujeitas a deficiências estéticas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

12/05/2022

ART-SPRAY
Eco-Engenharia de Revestimentos

