

DESCRIÇÃO

Argamassa branca para revestimento de **BAIXA** espessura com acabamento liso ou texturizado

INDICAÇÕES

Superfícies rebocadas (ARTMASSA p.ex.), paredes de concreto, gesso liso, dry-wall, bloco de concreto e cerâmico, etc. Dispensa chapisco. Dependendo da absorção da base, o SKIM COAT pode ser fornecido em quatro versões: Secagem rápida (R/RR), secagem normal (N), secagem demorada (D) e acabamento.

BENEFÍCIOS

Substitui massa corrida com vantagens: retrai menos; é resistente à água; não requer cura completa do substrato; fácil lixamento; maior rendimento; baixa perda na aplicação (<1%).

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland estrutural branco (CPB), polímeros, aditivos especiais e agregados inertes de até 0,05 mm.

PROPRIEDADES

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
Retenção de água - (%):	NBR 13.277:2005	✓
Teor de ar incorporado - (%):	NBR 13.278:2005	✓
Densidade no estado fresco - (kg/m ³):	NBR 13.278:2005	✓
Aderência aos 28 dias - (Mpa):	NBR 15.528:2010	✓
VOC: Compostos orgânicos voláteis - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006	Zero

NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 13 anos

Garantia: 2 anos para fissuras e 5 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto por projeção ou desempenadeira. Em seguida, desempenar com desempenadeira de aço e deixar secar.

ADIÇÃO DE ÁGUA

Aplicação manual ou Aplicação por projeção (38±2)%.

MISTURA E TEMPO EM ABERTO

O produto deverá ser misturado em misturador de eixo horizontal (tipo ANVI) ou misturador portátil (tipo Bosch/Makita), até sua completa homogeneização (normalmente 3 a 5 minutos são suficientes). NUNCA misturar manualmente. Use em até 1 hora após a mistura.

EMBALAGEM

Sacos plásticos valvulados com 20 kg.

CORES

Branco.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA em contato com o solo. O empilhamento é de no máximo de 10 sacos e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO I

Aguardar 24 horas para a secagem do produto para aplicação de acabamento. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C e umidade superior a 90%.

LIMITES DE APLICAÇÃO II

Para aplicação de paredes de blocos cerâmicos é necessário teste in loco para avaliação da rugosidade da parede / aderência do produto.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO.

ESPESSURA ESTIMADA

Substrato	Espessura (mm)
ARTMASSA	de 0,5 a 1,0
PAREDE DE CONCRETO	de 0,5 a 1,5
BLOCO DE CONCRETO pouco poroso e bem assentado e revestimento distorcido (somente canto e rodapé na régua).	de 1,0 a 3,0
GESSO LISO	de 0,07 a 0,15
DRY-WALL	de 0,1 a 0,2

CONSUMO ESTIMADO*

Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
ARTMASSA	de 0,8 a 1,4	1
PAREDE DE CONCRETO	de 0,8 a 1,8	2
BLOCO DE CONCRETO	de 2,0 a 3,0	2
GESSO LISO	de 0,2 a 0,4	1
DRY-WALL	de 0,5 a 1,5	1

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245:2011)

A alvenaria deverá estar encunhada, prumada e isenta de trincas. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos e restos de tintas devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Mofos e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART-CLEAN (sanitizante).

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície, isto é, para obtenção de uniformidade do revestimento recomenda-se a aplicação em trechos delimitados por arestas e detalhes arquitetônicos (frisos e molduras p. ex.); emendas realizadas sem o respeito a esta orientação estão sujeitas a deficiências estéticas.

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

15/07/2020