

**ARTPRIMER****DESCRIÇÃO**

Primer acrílico pigmentado que serve de base para nossas texturas e látex.

**INDICAÇÕES**

Uso em superfícies externas de reboco, concreto e fibrocimento.

**BENEFÍCIOS**

ARTPRIMER uniformiza a absorção da superfície proporcionando ancoragem e aumentando o rendimento da textura/tinta de acabamento. Além disso, apresenta ótima aderência e resistência a alcalinidade.

**COMPOSIÇÃO**

Co-polímero estireno-acrílico, agentes reológicos, cargas inertes, biocidas, etc.

**PROPRIEDADES**

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
VOC - <u>C</u> ompostos <u>O</u> rgânicos <u>V</u> oláteis (até 250°C) - para tintas base água - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006 (≤ 50)	✓

**NORMA DE DESEMPENHO**  
(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 8 anos

Garantia: 2 anos para empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento, quando fizer parte do sistema ( parede acabada com textura/látex)

**MODO DE APLICAÇÃO**

Aplicar o produto com pistola air-less, rolo de lã ou trincha.

**DILUIÇÃO**

*Superfícies não seladas* : aplicar uma demão com diluição de 10 a 20% de água.

**EMBALAGEM**

Baldes plásticos de 16 litros.

**CORES\***

Branco. Sob encomenda poderá ser tingido na cor desejada.

\*Cores claras e médias obtidas com pigmentação inorgânica (inerte) apresentam grande estabilidade de cores ao longo do tempo. Todavia, cores intensas e/ou obtidas com a utilização de pigmentação orgânica estão sujeitas a desbotamento.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

DOZE (12) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA armazene em contato com o solo. O empilhamento é no máximo de 3 baldes e estocado sobre pallets.

**LIMITES DE APLICAÇÃO**

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%.

**NÃO APLICAR**

Superfícies em contato permanente com água, terra, e afins.

	Substrato	kg/m <sup>2</sup> /demão	Demãos
	Concreto e reboco	de 0,25 a 0,40	1
<b>CONSUMO ESTIMADO*</b>	* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.		
<b>PREPARO DA SUPERFÍCIE</b> (ABNT-NBR 13.245:2011)	<p>Reboco novo deve ter 30 dias de cura. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.</p> <p>Reboco Fraco / Baixa coesão / Partículas soltas e/ou altamente absorvente devem ser previamente tratadas com ART-FUNDO PREPARADOR.</p> <p>Superfícies com fissuras (<math>\leq 0,3</math> mm) devem ser previamente tratadas com ARTFLEX.</p> <p>Superfícies com trincas (<math>&gt; 0,3</math> mm) devem ser previamente tratadas com ARTTRINCA.</p> <p>Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.</p> <p>Fungos e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Em seguida aplicar ARTCLEAN (sanitizante), através de jateamento, rolo ou trincha.</p>		
<b>PRECAUÇÕES DE USO</b>	Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.		
<b>CONFORMIDADE</b>	Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".		
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: <a href="mailto:atendimento@artspray.com.br">atendimento@artspray.com.br</a>		
<b>NOSSA FÁBRICA</b>	<b>CNPJ:</b> Ativo na Receita Federal <b>Licença Ambiental CETESB:</b> nº 32.007.131		
<b>VISITE NOSSO SITE</b>	<a href="http://www.artspray.com.br">www.artspray.com.br</a>		
<b>REVISÃO</b>	25/08/2015		

**ART-SPRAY**  
Eco-Engenharia de Revestimentos

