

ARTFUNDO PREPARADOR - BA^(*)

NOTA

* Base Água

DESCRIÇÃO

Fundo incolor altamente penetrante sem formar filme

INDICAÇÕES

Reboco fraco (baixa coesão, partículas soltas e/ou altamente absorvente), pinturas calcinadas, gesso liso e paredes caiadas.

BENEFÍCIOS

ARTFUNDO PREPARADOR – altamente penetrante e adesivo – promove excelente aderência e aglomera partículas soltas.

COMPOSIÇÃO

Co-polímero estireno-acrílico (disperso em água), agentes reológicos, biocidas, etc.

PROPRIEDADES*

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
VOC - <u>C</u> ompostos <u>O</u> rgânicos <u>V</u> oláteis (até 250°C) - para tintas base água - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006 (≤ 50)	✓

NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575:2013)

Garantia: 5 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar 1 demão com produto com rolo de lã de pelo alto (16 a 23 mm) e/ou trincha. Casos extremos podem requerer uma 2ª demão (aplicação úmido sobre úmido).

DILUIÇÃO

Não diluir, produto pronto para uso

EMBALAGEM

Baldes com 16 litros

CORES

Incolor.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

DOZE (12) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA armazene em contato com o solo. O empilhamento é no máximo de 3 barricas e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%.

NÃO APLICAR

Superfícies em contato permanente com água, terra, e afins. ARTFUNDO PREPARADOR, por ser elaborado a partir de resina elastomérica, não poderá ser usado como camada final.

CONSUMO ESTIMADO*

Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
Superfícies Novas (Paredes de concreto e reboco)	de 0,15 a 0,20	1 ou 2
Superfícies Antigas (previamente texturizadas)	de 0,20 a 0,25	1

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

(ABNT-NBR 13.245:2011)

Reboco novo deve ter 30 dias de cura. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Reboco novo/Reboco Fraco / Baixa coesão/ Partículas soltas e/ ou altamente absorvente devem ser previamente tratadas com ART-FUNDO PREPARADOR.

A superfície com eventuais trincas (> 0,3 mm) deverá ser previamente tratadas com ART-TRINCA (ver Ficha Técnica).

Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART- CLEAN (sanitizante).

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

01/09/2015

ART-SPRAY

