

DESCRIÇÃO

Verniz acrílico incolor para aplicação em interiores ou exteriores.

INDICAÇÕES

É indicado para dar maior proteção à concreto e alvenaria aparentes e também para paredes pintadas com látex / textura.

BENEFÍCIOS

ARTCOAT, depois de seco, apresenta-se incolor e confere ao substrato aspecto acetinado. Apresenta: (i) em paredes internas excelente durabilidade, lavabilidade e proporciona acabamento nobre (semi-brilhante); (ii) em fachadas oferece proteção adequada, baixa captação de sujeira o que proporciona superfícies limpas por mais tempo e fáceis de serem lavadas, sendo um excelente reforço de especificação para áreas mais suscetíveis a sujar: muros, muretas, peitoris, ático e platibanda.

COMPOSIÇÃO

Co-polímero estireno-acrílico, agentes reológicos, biocidas, etc.

PROPRIEDADES

| Ensaio | Norma Seguida | Resultados |
|--|--|------------|
| VOC - <u>C</u> ompostos <u>O</u> rgânicos <u>V</u> oláteis (até 250°C) - para tintas base água - (g/l) | ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006 (≤ 50) | ✓ |

NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 8 anos

Garantia: 2 anos para empolamento, descascamento, esfrelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto com pistola air-less, rolo de lã ou trincha.

DILUIÇÃO

Superfícies não seladas : aplicar a 1ª demão com diluição de 20 % a 30% de água. A 2ª e eventual 3ª demão com diluição de 10% a 20% de água.

Superfícies seladas : diluir de 10 a 20% de água para todas as demãos.

EMBALAGEM

Barricas de 25 kg.

CORES*

Incolor.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

DOZE (12) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA armazene em contato com o solo. O empilhamento é no máximo de 3 barricas e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%.

NÃO APLICAR

Superfícies em contato permanente com água, terra, e afins.

CONSUMO ESTIMADO*

| Substrato | kg/m ² /demão | Demãos |
|--------------------------------|--------------------------|---------|
| Concreto e alvenaria aparentes | de 0,15 a 0,25 | 2 a 3 |
| Tintas e texturas | de 0,30 a 0,45 | 1 a 2** |

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço. ** Dependendo do brilho que se deseje.

**PREPARO DA
SUPERFÍCIE**
(ABNT-NBR 13.245:2011)

Reboco novo deve ter 30 dias de cura. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Reboco Fraco / Baixa coesão / Partículas soltas e/ou altamente absorvente devem ser previamente tratadas com ART-FUNDO PREPARADOR.

Superfícies com fissuras ($\leq 0,3$ mm) devem ser previamente tratadas com ART-FLEX.

Superfícies com trincas ($> 0,3$ mm) devem ser previamente tratadas com ARTTRINÇA

Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Fungos e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Em seguida aplicar ARTCLEAN (sanitizante), através de jateamento, rolo ou trincha.

**PRECAUÇÕES DE
USO**

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

29/08/2016

ART-SPRAY

Arquiteto-Engenharia de Revestimentos

