

SKIMCOAT GELO 125**DESCRIÇÃO**

Argamassa cor gelo para revestimento de **MÉDIA** espessura para revestimento interno (áreas secas e molhadas)

INDICAÇÕES

Paredes de concreto, bloco de concreto e cerâmico, etc. Uso interno. Dispensa chapisco.

BENEFÍCIOS

Substitui gessoliso e argamassas com vantagens: retrai menos; não requer cura completa do substrato; fácil lixamento; maior rendimento; baixa perda na aplicação (<1%).

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland composto, polímeros, aditivos especiais e agregados inertes de até 0,15 mm.

PROPRIEDADES

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
Densidade no estado fresco - (kg/m ³):	NBR 13.278:2005	1,6
Aderência aos 28 dias - (Mpa):	NBR 15.528:2010	> 0,20
VOC: Compostos orgânicos voláteis - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006	Zero

NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 13 anos

Garantia: 2 anos para fissuras e 5 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto por projeção ou desempenadeira. Em seguida, desempenar com desempenadeira de aço e deixar secar.

ADIÇÃO DE ÁGUA

Aplicação manual ou Aplicação por projeção (38±2)%.

MISTURA E TEMPO EM ABERTO

O produto deverá ser misturado em misturador de eixo horizontal (tipo ANVI) ou misturador portátil (tipo Bosch/Makita), até sua completa homogeneização (normalmente 3 a 5 minutos são suficientes). NUNCA misturar manualmente. Use em até 1 hora após a mistura.

EMBALAGEM

Sacos plásticos valvulados com 20 kg.

CORES

Branco.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA em contato com o solo. O empilhamento é de no máximo de 10 sacos e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO I

Aguardar 24 horas para a secagem do produto para aplicação de acabamento. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C e umidade superior a 90%. Para aplicação de paredes de blocos cerâmicos é necessário teste in loco para avaliação da rugosidade da parede / aderência do produto.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO.

	Substrato	Espessura (mm)
ESPESSURA ESTIMADA	PAREDE DE CONCRETO	de 0,5 a 1,5
	BLOCO DE CONCRETO pouco poroso e bem assentado e revestimento distorcido (somente canto e rodapé na régua).	de 1,0 a 5,0

	Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
CONSUMO ESTIMADO*	PAREDE DE CONCRETO	de 0,8 a 1,8	2
	BLOCO DE CONCRETO	de 2,0 a 3,0	2

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245:2011)

A alvenaria deverá estar encunhada, prumada e isenta de trincas. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos e restos de tintas devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART- CLEAN (sanitizante).

PRECAUÇÕES DE USO Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora.

CONFORMIDADE Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

CUIDADOS NA APLICAÇÃO Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície, isto é, para obtenção de uniformidade do revestimento recomenda-se a aplicação em trechos delimitados por arestas e detalhes arquitetônicos (frisos e molduras p. ex.); emendas realizadas sem o respeito a esta orientação estão sujeitas a deficiências estéticas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE www.artspray.com.br

REVISÃO 05/05/2022