

MASSA ACRÍLICA**DESCRIÇÃO****Massa corrida acrílica de baixa espessura para nivelamento de paredes.****INDICAÇÕES**

Uso externo e / ou interno em paredes de reboco.

BENEFÍCIOS

Reduz o número de demãos porque pode ser aplicada em camada mais espessa devido a apresentar baixo murchamento.

COMPOSIÇÃO

Co-polímero estireno-acrílico, agentes reológicos, cargas inertes, biocidas, etc.

PROPRIEDADES

Ensaio	Norma Seguida	Resultados
Lixabilidade - (g)	NBR 15312:2005 (≤ 5 g)	✓
Absorção de água - (%)	DIN 15303:2005 ($\leq 18\%$)	✓

NORMA DE DESEMPENHO
(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 8 anos

Garantia: 2 anos para empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o MASSONA ACRÍLICA com desempenadeira, com rolo de textura ou projetada diretamente sobre o concreto (vide PREPARO DA SUPERFÍCIE abaixo) .

DILUIÇÃO

Diluir de 2 a 5% de água.

EMBALAGEM

Sacos valvulados com 15 kg ou barricas com 35 kg.

CORES*

Areia claro.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses para produto em sacos valvulados e DOZE (12) meses para barricas, contados a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA armazene em contato com o solo. O empilhamento é no máximo de 10 sacos ou 3 barricas e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%.

NÃO APLICAR

Superfícies em contato permanente com água, terra, e afins.

CONSUMO ESTIMADO*

Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
Reboco	0,3 a 0,5	1

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

**PREPARO DA
SUPERFÍCIE**
(ABNT-NBR 13.245:2011)

Reboco novo deve ter 30 dias de cura. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Reboco Fraco / Baixa coesão / Partículas soltas e/ou altamente absorvente devem ser previamente tratadas com ART-FUNDO PREPARADOR.

Superfícies com fissuras ($\leq 0,3$ mm) devem ser previamente tratadas com ARTFLEX.

Superfícies com trincas ($> 0,3$ mm) devem ser previamente tratadas com ARTTRINCA.

Paredes de concreto com desmoldantes e manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes e exaguadas com água sob pressão.

Fungos e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Em seguida aplicar ARTCLEAN (sanitizante), através de jateamento, rolo ou trincha.

**PRECAUÇÕES DE
USO**

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

08/10/2015

ART-SPRAY
Eco-Engenharia de Revestimentos

